

EN 10131: Nastri laminati a freddo non zincati, zincati o zinco-nichelati elettroliticamente, a basso tenore di carbonio e ad alto limite di snervamento, per formatura a freddo
Cold rolled uncoated and zinc or zinc-nickel electrolytically coated low carbon and high yield strength steel flat products for cold forming

Tolleranze sullo spessore - *Tolerances on thickness*

Spessore nominale <i>Nominal thickness</i>	Tolleranze normali per una larghezza nominale <i>Normal tolerances for nominal width</i>			Tolleranze speciali per una larghezza nominale <i>Normal tolerances for nominal width</i>		
	≤ 1200	> 1200 ≤ 1500	> 1500	≤ 1200	> 1200 ≤ 1500	> 1500
≥ 0,35 ÷ 0,40	± 0,03	± 0,04	± 0,05	± 0,020	± 0,025	± 0,030
> 0,40 ÷ 0,60	± 0,03	± 0,04	± 0,05	± 0,025	± 0,030	± 0,035
> 0,60 ÷ 0,80	± 0,04	± 0,05	± 0,06	± 0,030	± 0,035	± 0,040
> 0,80 ÷ 1,00	± 0,05	± 0,06	± 0,07	± 0,035	± 0,040	± 0,050
> 1,00 ÷ 1,20	± 0,06	± 0,07	± 0,08	± 0,040	± 0,050	± 0,060
> 1,20 ÷ 1,60	± 0,08	± 0,09	± 0,10	± 0,050	± 0,060	± 0,070
> 1,60 ÷ 2,00	± 0,10	± 0,11	± 0,12	± 0,060	± 0,070	± 0,080
> 2,00 ÷ 2,50	± 0,12	± 0,13	± 0,14	± 0,080	± 0,090	± 0,100
> 2,50 ÷ 3,00	± 0,15	± 0,15	± 0,16	± 0,100	± 0,110	± 0,120

Tolleranze sulla lunghezza - *Tolerances on length*

Lunghezza nominale mm <i>Nominal length</i>	Tolleranza mm <i>Tolerance m</i>
≤ 2800	± 0,50 mm
≥ 2800	± 1,50 mm

Tolleranze sulla larghezza - *Tolerances on width*

larghezza nominale mm <i>Nominal width</i>	Tolleranza nominale <i>Nominal tolerance</i>
≤ 1200	-0 / +4 mm
> 1200	-0 / +5 mm