

TOLLERANZE DIMENSIONALI DI PRODUZIONE  
VERGELLE LAMINATE A CALDO  
EN 10017:2004

Ø mm	Tolleranza massima, in mm
5,0 ÷ 9,99	± 0,3
10,0 ÷ 15,99	± 0,4
16,0 ÷ 25,99	± 0,5
26,0 ÷ 39,99	± 0,6
40,00 ÷ 50,00	± 0,8

TOLLERANZA DI CIRCOLARITA' (OVALIZZAZIONE)

L'errore di circolarità o di ovalizzazione è la differenza tra il più grande e il più piccolo diametro della stessa sezione, e non può eccedere l'80% della tolleranza sul diametro.