



SIDEX s.r.l.

SERVIZI SPECIALIZZATI IN PRODOTTI SIDERURGICI

QUADRI LAMINATI IN BARRE

Tolleranze dimensionali secondo **EN 10059**

DIMENSIONI E TOLLERANZE	
SEZIONE mm	DEVIAZIONE AMMESSA - mm
18 - 25	$\pm 0,5$
26 - 35	$\pm 0,6$
40 - 50	$\pm 0,8$
55 - 90	$\pm 1,0$
100	$\pm 1,3$
110 - 120	$\pm 1,5$
130 - 150	$\pm 1,8$